



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"


а/я 79, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
(заместитель)

м.п.

О.А. Гильденскольд



Экспертное заключение

№ 4187-6 от « 24 » 06 2013 г.

В соответствии с заявкой ООО «Акустик Ру» (юр. адрес: 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2) № 4187 от 05.06. 2013 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» Центром проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) плит минераловатных звукопоглощающих АКУЛАЙТ.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ТУ 5762-018-58196723-2013 «Плиты минераловатные звукопоглощающие АКУЛАЙТ»,
- рецептура,
- макет этикетки,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 4200 от 24.06.2013 г.

Экспертиза документации.

Плиты минераловатные звукопоглощающие АКУЛАЙТ (далее- плиты) получают путем плавления сырьевой смеси на основе изверженных горных пород (базальты, порфириды, габбра и т.д.) с добавлением фенолформальдегидного связующего.

Плиты изготавливаются ЗАО «Завод Минплита» по адресу: 454930, Челябинская обл, Сосновский р-н, д. Таловка.

Плиты предназначены для использования в качестве среднего слоя в конструкциях звукоизолирующих перегородок, облицовок и подвесных потолков, а также в качестве рабочего слоя в специальных

звукопоглощающих конструкциях при строительстве, ремонте, реконструкции и т.п. всех типов зданий и сооружений (А-В).

Сведения об использовании. Монтаж и эксплуатация плит должны сопровождаться необходимыми мерами безопасности в соответствии с указаниями предприятия-изготовителя, требованиями проектов и соответствующих нормативно-технических документов. В процессе монтажа плиты должны укладываться плотно друг к другу. Не допускается образование щелей между плитами. При монтаже плит не допускать попадания на них влаги.

Сведения о транспортировке и хранении. Транспортирование и хранение плит следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83 и ТУ 5762-018-58196723-2013 «Плиты минераловатные звукопоглощающие АКУЛАЙТ». Плиты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Плиты отгружаются потребителю не ранее суточной выдержки их на складе в условиях обязательного вентилирования.

Сведения о мерах безопасности. При проведении монтажных работ необходимо использовать респираторы ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, перчатки (под резиновые перчатки необходимо одеть хлопчатобумажные перчатки), защитные мази или пасты для кожи рук, защитные очки, спецодежду. Монтаж проводить в условиях интенсивного воздухообмена.

Требования к упаковке. Упаковка плит в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и ТУ 5762-018-58196723-2013 «Плиты минераловатные звукопоглощающие АКУЛАЙТ».

Требования к маркировке. Маркировка изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и ТУ 5762-018-58196723-2013 «Плиты минераловатные звукопоглощающие АКУЛАЙТ».

Гарантийный срок хранения – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образца плиты минераловатной звукопоглощающей АКУЛАЙТ.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность природных радионуклидов	49,9 Бк/кг
	не более 370 Бк/кг
Исследованный образец относится к 1 классу строительных материалов	
Токсикологические исследования:	
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):	
	Т- 20 гр.С
	ПДК а.в., мг/м.куб
Бензол	менее 0,005
Ксилол	0,038
Толуол	0,0076
Фенол	менее 0,001
Формальдегид	менее 0,005
Этилбензол	менее 0,005
Метанол	менее 0,005
Интенсивность запаха	1 балл
	2 балла

Заключение.

Плиты минераловатные звукопоглощающие АКУЛАЙТ, выпускаемые по ТУ 5762-018-58196723-2013 «Плиты минераловатные звукопоглощающие АКУЛАЙТ», **соответствуют** требованиям, «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.

Эксперт


подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.