

120/8	Заказчик:	ООО «ТД Акустик Групп»
«30»	Объект:	-
апреля	Адрес:	Московская область, г.о.Домодедово, г.Домодедово, мкр.Северный, ул.Логистическая, стр.8, этаж 1, помещ. 1
2025		

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Архивилд»
/ Газин М. Э.
«11» февраля 2025г.

ПРОТОКОЛ

результатов испытаний по определению водонепроницаемости материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных

Целью проведения испытаний являлось определение водонепроницаемости образцов материала отобранных и доставленных в помещение лаборатории Заказчиком «11» апреля 2025г.

Испытания по определению водонепроницаемости проводились при давлении не более 0,2 МПа в течение 2 часов в соответствии с ГОСТ 2678-94 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний» при температуре окружающего воздуха +23°C, атмосферном давлении 754 мм рт.ст., относительной влажности 53%.

Дата проведения испытаний: «29» апреля 2025г.

Оборудование, применяемое при проведении испытаний:

- Индикатор часового типа ИЧ-25 (зав. №б/н, сертификат калибровки №ДРФ.Р 3113-25 от «04» марта 2025г.);
- Секундомер механический СОПр-2а-3-000 (зав. №1530, сертификат калибровки №В 1021-24 от «25» ноября 2024г.);
- Линейка измерительная ЛИ (0-300) мм (зав. № б/н, сертификат калибровки № ДРФ.Р 11682-24 от «03» июня 2024г.)
- Лупа измерительная L-30 (зав. № G5764, сертификат калибровки ДРФ.Р 11703-24 от «03» июня 2024г.).

Сведения для составления протокола (наименование материала) указаны по данным, предоставленным Заказчиком.

Результаты проведенных испытаний приведены в Таблице 1.

Таблица 1

№№ п/п	Наименование образца	Водонепроницаемость	Заключение
1	Образец №1 Материал рулонный звуко- комбинизолирующий Шуманет-100Комби 150х150 мм	Абсолютная	Соответствует требованиям технической документации
2	Образец №2 Материал рулонный звуко- комбинизолирующий Шуманет-100Комби 150х150 мм	Абсолютная	Соответствует требованиям технической документации

3	Образец №3 Материал рулонный звуко- комбиизолирующий Шуманет-100Комби 150x150 мм	Абсолютная	Соответствует требованиям технической документации
---	--	------------	--

Заключение:

- Водонепроницаемость образцов №1 – №3 является абсолютной при заданном давлении не более 0,2 МПа в течение 2 часов, что соответствует требованиям ТУ23.99.19-035-28789041-2021;

Начальник лаборатории

Инженер



Артемов К. С.

Байчоров Р. Х.