



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01832/23

Серия **RU** № **0477241**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Акустик Трейд".

Место нахождения (адрес юридического лица): 115054, Россия, город Москва, улица Новокузнецкая, дом 33, строение 2.
Адрес места осуществления деятельности: 142000, Россия, Московская область, город Домодедово, Микрорайон Северный, улица Логистическая, строение 8, этаж 1.
Основной государственный регистрационный номер 5137746255411.
Телефон: +74951349898. Адрес электронной почты: support@acoustic.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Акустик Трейд".

Место нахождения (адрес юридического лица): 115054, Россия, город Москва, улица Новокузнецкая, дом 33, строение 2.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142000, Россия, Московская область, город Домодедово, Микрорайон Северный, улица Логистическая, строение 8, этаж 1.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты для стальных конструкций: напыляемое акустическое огнезащитное покрытие марки «Sonaspray K13/K13Special/FC/FCX», нанесенное согласно ТК № 23.20.12-001-26685018-2020 «Типовая технологическая карта на устройство огнезащитного акустического покрытия Sonaspray K13/K13Special/FC/FCX» (согласно приложению №1 на 1 листе - бланк №0970094).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.20.12-016-28789041-2020 «Напыляемое акустическое огнезащитное покрытие». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6902 20 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-299/11-2023 от 16.11.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/01-09/23 от 05.09.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Бижоев Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1. Обеспечивает группы огнезащитной эффективности (согласно приложению №1 на 1 листе - бланк №0970094). Условия хранения: - Упаковки хлопьев целлюлозы следует хранить в сухом, проветриваемом помещении под защитной пленкой с использованием подкладочных материалов (поддоны, доски и др.) во избежание провисания упаковок. - Бочки с клеем следует хранить в сухом месте без возможности попадания на них атмосферных осадков и грунтовых вод. Размещать бочки необходимо на паллетах для избежания касания с полом. Температура хранения должна быть в диапазоне от +13°C до +35°C. При эксплуатации покрытия в помещении должен соблюдаться следующий температурно-влажностный режим: влажность не более 75%, температура не менее +5°C. Гарантийный срок сохранения огнезащитной эффективности покрытия - 2 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 12.04.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.11.2023

ПО

15.11.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Филатова Александра Викторовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01832/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU**№ **0970094**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6902 20 990 0	Средство огнезащиты для стальных конструкций: напыляемое акустическое огнезащитное покрытие марки «Sonaspray K13/K13Special/FC/FCX»:	ТУ 23.20.12-016-28789041-2020 «Напыляемое акустическое огнезащитное покрытие»
	- при толщине сухого слоя огнезащитного покрытия не менее 20 мм (расход, установленный изготовителем не менее 1,17 кг/м², без учета технологических потерь), при испытании на стальной колонне двутаврового сечения N20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 6-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 30 минут) - при толщине сухого слоя огнезащитного покрытия не менее 30 мм (расход, установленный изготовителем не менее 1,8 кг/м², без учета технологических потерь), при испытании на стальной колонне двутаврового сечения N20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 5-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 45 минут)	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грешкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Филатова Александра Викторовна
(Ф.И.О.)